

PELLE ECOLOGICA

ECOLEATHER | CUIR ÉCOLOGIQUE | KUNSTLEDER | ECOPIEL | ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЖА

COMPOSIZIONE | COMPOSITION

50% poliuretano | polyurethane | polyuréthane | Polyurethan | poliuretano | полиуретан
33% cotone | cotton | coton | Baumwolle | algodón | хлопок
17% poliestere | polyester | polyester | Polyester | poliéster | полиэстер

SIMBOLOGIA | LIST OF SYMBOLS



RITIRO STIMATO | ESTIMATED SHRINKAGE

0%

ALTEZZA | WIDTH

140 cm | 55.1 inch

SPESSORE | THICKNESS

1,0 mm | 0.04 inch

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO | COLOUR FASTNESS TO RUBBING

crockmeter ISO 105 X12

secco-dry 4/5

umido-wet 4/5

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE AD ALTE TEMPERATURE

COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT AT HIGH TEMPERATURE

4/5 EN ISO 12945

xeno ISO 105 B06

5

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE | COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT

xeno ISO 105 B02

4/5

RESISTENZA ALL'ABRASIONE | ABRASION RESISTANCE

bally - UNI EN 13512

80.000 cicli-rubs

RESISTENZA ALLE FLESSIONI DOPO JUNGLE TEST (H336)

RESISTANCE TO FLEXURES AFTER JUNGLE TEST (H336)

UNI 4818/92 P.29A + UNI EN 13512

50.000 cicli-rubs



IGNIFUGO | FIRE RETARDANT

USA California Bull 117 sez.E



METODO DI PULIZIA | CLEANING INSTRUCTIONS

Per la pulizia utilizzare un panno di cotone umido e detergente neutro diluito con acqua.

For cleaning, use a soft damp cloth and gentle detergent diluted with water.